

PÕLETATUD GRANIIDI IMPREGNANT MÄRG EFEKT HG-2

Vee baasil hüdrofoobne toode, annab 'wet-look' efekti ning ei suurenda pinna libedust. Vähendab pinna imavust. Suurendab vastupidavust mustusele ja soolade ladestumisele.

HG-2 valmistatakse siloksaanide baasil, et kaitsta murtud ja tahatud graniidi mineraalset, poorset pinda vee eest. Toode vähendab pinna imavust - tagab kaitse sademevee ja vees lahustunud kahjulike keemiliste ühendite tungimise eest materjali struktuuri. Suurendab immutatud aluspinna vastupidavust mustusele, soolade ladestumisele, bioloogilise saastatuse tekkele. Leeliskindel, vastupidav - UV-kindel, lahustivaba. Toode ei halvenda töödeldud pinna omadusi gaasi ja veeauru difusiooni osas, poorid jäävad avatuks.

KASUTUSKOHAD:

Kõik murtud ja tahatud graniidi pinnad
Toode on kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes vanadele ja uutele pindadele.

ENNE KASUTAMIST:

Enne kasutamist eemalda pinnalt tolm, prügi, lahtine ja kinnistunud mustus, soolade ja värvikihtide jäägid.

Kõik külgnevad pinnad, mida vahendiga ei töödelda, peavad olema kaitstud.

Ärge kunagi kandke toodet märjale pinnale. Toodet saab kasutada kergelt niisketel pindadel, siiski veenduge, et töödeldav pind oleks võimalikult kuiv.

Ära kasuta toodet otsese päikesevalguse käes või vihmajärgu ajal.

MÄRKUS: Immutamist ei tohiks teha kõrge soolsusega pindadel, kuna see võib viia ehitussoolade kristalliseerumisprotsessi intensiivistumiseni ja pinna materjali kahjustamiseni.

KASUTAMINE:

HG-2 on kasutusvalmis toode. ÄRGE LAHJENDAGE.

Kandke impregnant pinnale madala survega pihustiga, harja või rulliga. Kandke toodet rohkelt ja ühtlaselt kogu pinnale, kuni see on küllastunud, umbes 1 mm või paksem kiht.

60 minuti pärast eemaldage immutamise jäägid pehme, imava kangaga, Pärast ülaltoodud toimingute tegemist ärge tehke täiendavat immutust.

Töö ajal ja kohe pärast töö lõppu tuleb värskest immutatud pinda kaitsta otsese päikesevalguse ja sademete eest vähemalt 5 tundi.

24 tunni jooksul peale immutamist ei ole lubatud töödeldud pinnal kõndida, seda pesta, sellele mööblit ja muid esemeid asetada.



MÄRKUSED JA SOOVITUSED:

Ärge laske pealekantud vahendi kihte vahepeal kuivada.

Ära kasuta toodet viimasaju või külmaga, töödeldava pinna ning õhutemperatuur peavad jääma vahemikku $> 5^{\circ}\text{C}$ ja $< 30^{\circ}\text{C}$.

Toote 100%-lise efektiivsuse tagamiseks tuleb pinda töödelda küllastumiseni, kasutades 1-3 korda "märg märjale" pealekandmise meetodit. Pealekandmise kordade arv sõltub pinnast ning tegeliku kulu arvutamiseks on soovitatav eelnevalt kasutada väikest katseala.

See teave sätestab toote kasutusjuhised ning ei vabasta kohustusest järgida ehitustööde põhimõtteid, kaitse-eeskirju ning tervishoiu ja tööohutuse eeskirju.

ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL.

HG-2 on mitmekomponendiline siloksaanidel ja silaanidel põhinev toode, vastab standardile PN-EN 1504-2, tabel 3

HOIATUS: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV.

Toode sisaldab: siloksaane ja silikoone, 3-[(2-aminoetüül)amino]propüül Me, di-Me, säilitusaine 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon

TEHNILISED ANDMED:

Toote tihedus: *ca* 1.1 kg / dm³

pH *ca* 7

Lõhn: iseloomulik

Värvus: piimvalge, peale kuivamist värvitu, läbipaistev, jätab märja pinna efekti

Vihmakindlus peale 5-6 tundi kuivamist

Vee neeldumistegur: $W_d < 0.1 \text{ kg} / \text{m}^2 \times h_1 / 2$ või $< 7.5\%$ vastavalt 1504-2 / EN 13580 /

Difusioonikindel. Veeaur $S_d = 0.0$ [m]

Leeliskindel - mõõdetud arvestades vedeliku imavust vastavalt vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 $< 10\%$

Läbitungimissügavus: $> 5 \text{ mm}$, mõõdetud vastavalt EN 14630

Kuivamiskiiruse kordaja klass 2-1 sõltuvalt pinna imavusest / vee aurustumisest pinnalt, mõõdetud vastavalt EN 13579

Kulu: sõltuvalt pinna tüübist ja imavusest katab 1 liiter *ca* 5-11 m²

Toote kasutamisel pinna ja õhu temperatuur: $+ 5^{\circ}\text{C}$ kuni $+ 30^{\circ}\text{C}$

Toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse intensiivsusest.

Pakend: 1L pudel / 5L kanister

Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril $> + 5^{\circ}\text{C}$ kuni $< 30^{\circ}\text{C}$ avamata originaalpakendis.

Mitte hoida temperatuuril alla 0°C , sest vee baasil toode külmub.

TOOTJA:
CT Service S.A.
ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola
Poola
t: +48 22 750 20 66
office@ctschemistry.com

MAALETOOJA:
Ideaalpuhastus OÜ
Riia mnt 48, Pärnu, Eesti
+372 44 70025
info@ideaalpuhastus.ee
www.kivihoodus24.ee

