

POLEERITUD GRANIIDI IMPREGNANT MÄRG EFEKT SG-2

Pikaajaline toime mustuse ladestumise ja plekkide vastu.

Värvi intensiivistav koostis – märja kivi efekt

Ei suurenda pinna libedust.

SG-2 on toodetud vaikude ja orgaaniliste lahustite baasil.

SG-2 tungib sügavalt pinna struktuuri, seondub sellega püsivalt ja annab vastupidava kattekihi.

Vahend ei mõjuta pinna füüsikalis-keemilisi omadusi.

SG-2 impregnant kaitseb pinda mustuse, rasva, suhkrute ja õli imendumise eest, pikendab pinna kasutusiga.

SG-2-ga töödeldud pind on vastupidav UV-kiirgusele, happevihmale, vetikate ja samblike tekkele, hallitusele, puhastusvahenditele vahemikus pH 5 kuni pH 9.

Vahend on töödeldud pinnal külmakindel.

KASUTUSALA:

Kõik poleeritud graniidist aluspinnad, millel ei ole eelnevalt kasutatud vahasid, loputusvahendeid, polümeerkatteid ega rasvu.

Toode on kasutamiseks nii välis- kui sisetingimustes, vanadele ja uutele pindadele.

ENNE KASUTAMIST:

Enne kasutamist eemalda pinnalt tolm, prügi, lahtine ja kinnistunud mustus, soolade ja värvikihtide jäägid.

Aluspind peab olema kuiv. Ärge kunagi kandke SG-2 märjale või niiskele pinnale.

Kõik külgnevad pinnad, mida tootega ei töödelda, peavad olema kaetud.

MÄRKUS: Immutamist ei tohiks teha kõrge soolsusega pindadel, kuna see võib viia ehitussoolade kristalliseerumisprotsessi intensiivistumiseni ja pinna materjali kahjustamiseni.

KASUTAMINE:

SG-2 on kasutusvalmis toode. **ÄRGE LAHJENDAGE.**

Sõltumata aluspinna imavusomadustest kantakse vahendit peale üks kord, ühe paksema kihina, mis annab immutusvahendile aega imenduda ja aluspinnaga seonduda. Kuivades tekib hüdro- ja oleofoobne kiht.



Enne immutamist tuleb kaitsta kõiki kohti, mis ei tohiks immutusvahendiga kokku puutuda (plastist põrandaliistud, alumiiniumprofiilid, vaibad, mööbel jne).

TÖÖ KÄIK:

Kandke immutusvahend pinnale pehme rulliga, ca 1 mm paksuselt, üks ühlaselt jaotatud kiht.

Pinda tuleks immutada triipudena ruumi väljapääsu suunas.

Immutusaine jäägid tuleb 15 minuti pärast eemaldada pehme lapi või pehme svammiga.

Järgneva 60 min pärast immutatud pind poleeritakse - käsitsi või mehaaniliselt, kasutades pehmet materjali - villast või puuvillast riiet.

Peale poleerimist pole 72 tunni jooksul lubatud immutatud pinnale astuda, seda pesta, sellele mööblit või muid esemeid asetada.

Immutamise ajal ja 72 tunni jooksul pärast töö lõppu tagage ruumi hea ventilatsioon.

MÄRKUSED JA SOOVITUSED:

Immutamise ajal ärge suitsetage, tarvitage alkoholi ega sööge.

Kasutage tavalisi naha- ja silmade kaitsevahendeid (kaitsekindaid ja -prille)

Hoiatus: peale immutusaine kuivamist jäävad nähtavaks jalajäljed, põlvekaitsete jäljed jm ebaühtlaselt poleeritud kohad.

8 tundi peale immutusvahendi pealekandmist ei ole sellelt kleepuvate jääkide, jälgede jms eemaldamine võimalik.

Impregnandi SG-2 täielikuks kõvenemiseks kulub kuni 72 tundi, õhutemperatuuril +20°C ja suhtelise õhuniiskusega kuni 65%.

See teave sätestab toote kasutusjuhised ning ei vabasta kohustusest järgida ehitustööde põhimõtteid, kaitse-eeskirju ning tervishoiu ja tööohutuse eeskirju.

Ära kasuta toodet vihmaga või külma ilmaga, pinna ja õhu temperatuur peab olema vahemikus > 5°C ja < 30°C.

ENNE KASUTAMIST SOOVITAME TOODET TESTIDA VÄIKESEL VÄHENÄHTAVAL ALAL.

Immutamiseks kasutatud töövahendid tuleb kohe peale töö lõpetamist puhastada benseeniga pestes.

HOIATUSED: HOIDKE TOODET LASTELE JA LOOMADELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. TOODE ON SÖÖVITAV.

Toode sisaldab: süsivesinikud C9-C11, n-alkaanid, asoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed

TEHNILISED ANDMED:

Tihedus: ca 0.9 kg / dm³

Lõhn: lahustitele iseloomulik

Värvus: värvitu

Vihmakindel peale 72 tundi kuivamist

Vee neeldumistegur: $W_d < 0.1 \text{ kg} / \text{m}^2 \times \text{h}1 / 2$ või $< 7.5\%$ vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 /

Difusioonikindel - veeaur $S_d = 0.0 \text{ [m]}$

Leeliskindel - mõõdetud arvestades vedeliku imavust vastavalt PN-EN 1504-2 / EN 13580 $< 10\%$

Läbitungimissügavus: $> 1 \text{ mm}$, mõõdetud vastavalt EN 14630

Kuivamiskiiruse kordaja klass 2 - 1 / sõltuvalt pinna imavusastmest / mõõdetud vastavalt EN 13579

Kulu: sõltuvalt aluspinna karedusest, pealekandmise meetodist, pinna imavusest ja kuivamistingimustest - 1 liiter on piisav ca 20 m^2 -le.

Kasutamistemperatuur: $+ 10 \text{ }^\circ\text{C}$ kuni $+ 25 \text{ }^\circ\text{C}$

Toime kestvus: 6 kuni 24 kuud olenevalt käidavuse intensiivsusest.

Pakend: 1L

Säilivusaeg: Kuni 36 kuud temperatuuril $> + 5^\circ\text{C}$ to $< 30^\circ\text{C}$ avamata originaalpakendis.

Mitte hoida temperatuuril alla 0°C , sest vee baasil toode külmub.

TOOTJA:

CT Service S.A.

ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola

Poola

t: +48 22 750 20 66

office@ctschemistry.com

MAALETOOJA:

Ideaalpuhastus OÜ

Riia mnt 48, Pärnu, Eesti

+372 44 70025

info@ideaalpuhastus.ee

www.kivihoidus24.ee

